

Oggetto.

Eseguire controlli per la valutazione del fattore UPF in accordo con la normativa AS/NZS 4399:1996.

Controlli.

Riferimento:	Valore UPF medio
campione 1 <i>Pes100%</i>	11
campione 2 RESISTEX [®] CARBON	15

I valori riportati risultano dalla media di 4 misurazioni

Legenda.

La presente tabella riporta le categorie di protezione dai raggi UV a cui appartengono i campioni analizzati secondo lo standard AS/NZS 4399.

Valore UPF	Categoria Protezione UV	Trasmissione % UVR
da 15 a 24	buona	6.5 - 4.2 %
da 25 a 39	molto buona	4.1 - 2.6 %
da 40 a 50	eccellente	< 2.5 %
oltre 50	eccellente	< 2.5 %